Springdale plėtros laboratorija

[logotipas]

Data: 2012m. gruodžio 13d.

Klientas: ---

Gaminys: Nr. 7X58mm, apdailos galvutė su žvaigždiniu įdubimu

Produktas: **POWERCRON®460-443A**

Pagrindas: **10-15 µ cinkas**

Apdorojimo data: **2012m. rugsėjo 14d.**

Testo aprašymas: **Nordtest C4 – 13 ciklų**

Išvada: **Pateiktos dengtos sąvaržos buvo ištirtos per 13 ciklų ir žemiau esančioje lentelėje yra surašyti detalūs rezultatai.**

Nė ant vienos detalės nepastebėta raudona korozija, o blogiausias rezultatas rodo tik 1% baltą koroziją.

Nešiojamojo kompiuterio kodas	**3 ciklas VDA**	**6 ciklas VDA**	**9 ciklas VDA**	**13 ciklas VDA**
ED1081-27 (pateikta Nr.7X58mm sąvarža 10-15µ cinkas + pilka danga, padengta katodinės elektroforezės būdu)	2 nėra korozijos; 1<0.1% balta korozija	1<0.1%; 1<0.3%; 1<1% balta korizija	1<0.1%; 1<0.3% 1<1% balta korozija	1<0.1%; 1<0.3%; 1<1% balta korozija

Šiuo užbaigiamas LWR E-12-140.

Nanette Wiles

Cc: **J. Zbiegien**
J.W. Martin
C. Palmer

Susiūta, sunumeruota ir
antspaudu patvirtinta
3 (trys) lapai (ų)

2017 m. birželio 27 d.

Aš, ***Jurgita Perskaudienė***, MB PROGRESO vertimų biuro (Laisvės al.46-301, Kaunas) vadovė ir vertėja, prisiimu atsakomybę už dokumento vertimo iš anglų kalbos į lietuvių kalbą teisingumą.

Vertėjos parašas

Vadovė
Jurgita Perskaudienė

LIETUVOS RESPUBLIKA
MB
PROGRESO
KAUNAS