Vertimas iš anglų kalbos

Tvirtinama pagal Eurokodo 5 reikalavimus
DIN EN 14592/A1

PREBENA
www.prebena.com

Inkarinės vinys: 4,00 mm cinkuotos

Diametras: 4,00 mm
Ilgis: 40–100 mm
Medžiaga: C1008 (AISI)

Naudotos medžiagos savybės:

- Tempimo stipris pagal EN 10218-1 min. 600N/mm^2
- Cinko sluoksnis ≥ 12µm

Mechaninis atsparumas ir standumas:

- Takumo momentas: $M_{y,k}$ = 6050 Nmm
- Ištraukimo parametras $f_{ax,k}$ = 8,68 N/mm^2
- Galvutės pertraukimo parametras $f_{head,k}$ = 21,26 N/mm^2

Patvarumas (atsparumas korozijai):

Cinkuotas plienas

Aptarnavimo klasė:
Aptarnavimo klasė 1+2 pagal EN 1995-1-1

Vokietijos tvirtinimo detalių asociacijos narys
/Prebena: tvirtinimo detalės visoms sistemoms/

Wilfried Bornemann GmbH & Co. KG
Seestraße 20-26 -63679 Schotten (Šotenas), Vokietija
Tel. +49 (0) 60 44 / 96 01-0, Faks. +49 (0) 60 44 /96 01-820 info@prebena.de, www.prebena.com

Spausdinta iš www.varztupasaulis.lt