Techninių duomenų lapas

Putos visiems sezonams Insola Windows & Doors, skirtos profesionaliam naudojimui su pistoletu

Produkto aprašymas :

Vienkomponentės poliuretano montavimo putos, kurios pasižymi itin didele išeiga, taip pat greitu stingimu. Galima naudoti tiek prie minusinės, tiek prie pliusinės aplinkos temperatūros. Putos turi gerą struktūrą ir mažą antrinį išsiplėtimą. Geras atsparumas drėgmei ir pelėsiui.

Pagrindas	Poliuretanas
Kietėjimas	Polimerizacija veikiant oro drėgmei
Tankis	17-19 kg/m³
Paviršiaus sustingimo laikas	~ 8 min - 30mm putų juosta
Putas galima pjauti	~ 22 min - 30mm putų juosta
Visiškas sukietėjimas	~ 24 val.
Asparumas gniuždymui esant 10% deformacijai (PN-EN 8265:2013-07)	3,8 N/cm²
Tempiamasis stipris (PN-EN 1607:2013-07)	13,6 N/cm²
Šlyties jėga(PN-EN 12090:2013)	7,1 N/cm²
Šilumos laidumas	0,034 W/(m*k)
Garso slopinimo indeksas Rst, w	60 dB
Sukietėjusių putų atsparumas temperatūrai	(- 60 ºC …+ 110 ºC)

(*) Rodikliai gali keistis priklausomai nuo aplinkos poveikio, tokio kaip temperatūra, drėgmė ir t,t., taip pat nuo klijuojamų paviršių

Naudojimo sritys:

Putos naudojamos durų ir langų montavimui, vamzdžių izoliacijai ir tvirtinimui, skylių ir tarpų užpildymui, bei plyšių šilumos izoliacijai.

Privalumai:

- Puikiai limpa prie daugeliu paviršių, tokių kaip betonas, plytos, akmuo, mediena, PVC, aliuminis, emaliuoti paviršiai ir kt. (Išskyrus PE ir PP, PTFE ir silikoną)
- Pasižymi geromis šilumos ir garso izoliacinėmis savybėmis.
- Itin didelė išeiga
- Mažas antrinis plėtimasis
- Trumpas kietėjimo laikas
- Pjovimo laikas 22 min
- Matmenų stabilumas – po sukietėjimo nesitraukia ir nesiplečia

Naudojimo Sąlygos:

Oro temperatūra naudojimo metu gali būti -10°C iki +30 °C, geriausias rezultatas gaunamas esant temperatūrai +20 °C. Balionėlio temperatūra naudojimo metu turi būti +5°C - +25°C, geriausias rezultatas gaunamas esant temperatūrai +20°C. Nuo paviršių turi būti nuvalytos dulkės, neprikibusios dalelės ir riebalai. Sukietėjusios putos gali būti dažomos dažais be skiediklių.

Naudojimo instrukcijos:

Nuimkite dangtelį ir laikydami vertikaliai prisukite pistoletą. Energingai supurtykite balionėlį (ne mažiau 20 kartų). Reguliuokite putų kiekį pistoleto gaiduku. Užpildykite tarpus ne daugiau 2/3 tūrio. Rekomenduojame putas sudrėkinti, kol nesustingusios – tai pagerins jų savybes. Jei reikia kelių sluoksnių - sudrėkinkite kiekvieną. Dirbdami kartais supurtykite balionėlį su pistoletu. Nesukietėjusioms putoms pašalinti ir pistoleto valymui naudokite specialų valiklį arba acetoną. Sukietėjasias putas galima nuvalyti specialiu kietoms putoms skirtu valikliu arba mechaniškai.

Spalva:

Šviesiai gelsva.

Pakuotė:

1000 ml aerozolinis balionėlis, turinys 750 ml, 12 vnt dėžutėje.

Galiojimo laikas neatidarius pakuotės: 18 mėn.

UAB „INSOLA“
Lauko g. 23, Trakų rajonas
Šventininkų kaimas
El. paštas: info@insola.lt

įm. k. 304299873
PVM k. LT100010596811
A.s LT117180300027467659
AB Šiaulių bankas, banko kodas 71803

Laikymas:

Balionėlius reikia laikyti ir transportuoti vertikalioje padėtyje. Laikyti sausoje, vėsioje vietoje, esant temperatūrai +5 °C – +35 °C. Aerozolių balionėlių negalima laikyti aukštesnėje nei +50 °C temperatūroje ir tiesioginiuose saulės spinduliuose.

Saugumo reikalavimai:

Produktas yra degus. Saugoti nuo perkaitinimo ir laikyti atokiau nuo ugnies šaltinių. Venkite tiesioginių saulės spindulių.Sudėtyje yra izocianatų. Gali sukelti alerginę reakciją. Dėvėkite apsaugiius akinius ir pirštines. Užtikrinkite pakankamą ventiliaciją. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Balionas suslėgtas nedurkite, nelaužkite, net po panaudojimo.

Detali informacija apie saugą pateikta Saugos duomenų lape (SDL).